

BUDDY RHODES™ ECC BLENDED MIX

Die leistungsstärkste Betonmischung auf dem Markt

A. Produktbeschreibung

Die Mischung BUDDY RHODES™ ECC (Engineered Cementitious Composite) wurde aufgrund ihrer hohen Dehnbarkeit ursprünglich für Erdbebengebiete entwickelt. Die Festigkeit und Formbarkeit unserer ECC-Rezepturen wird durch eine Kombination von Partikelabstufung und dem Zusatz eines hohen Faseranteils erreicht. Die Mischung beinhaltet trockenes Polymer, das für eine gute Verarbeitbarkeit und optimal ausgehärtete physikalische Eigenschaften sorgt. Vom kreativen Standpunkt aus kann ECC so gemischt werden, dass

sich unzählige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung bieten. Auch wenn diese Mischung gewöhnungsbedürftig ist, schwören die Fachleute, die sie verwenden, auf ihr enormes ästhetisches Potenzial und Leistungsvermögen. Sie ist sehr stark, verbiegt sich, bevor es bricht, und bietet unübertroffene Oberflächengüte und Haltbarkeit. Die umfangreiche Palette an Farbpigmenten und Glasuren von BUDDY RHODES™ bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

» KAUPO Plankenhorn e.K.

Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen

Fon +49.7424.95842-3
Fax +49.7424.95842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de

B. Technische Daten

BUDDY RHODES™ ECC BLENDED MIX			
Verpackung	Sack mit 22,7 kg		
Farbe	knochenweiß		
Abdeckung	0,5 m ² bei einer Dicke von 2,5 cm		
Gesamtes zementäres Bindemittel	13,36 kg pro Sack		
Dichte	1.762 - 2.082 kg/m ³		
Druckfestigkeit (ASTM C-109)*	1 Tag	7 Tage	28 Tage
	42,00 MPa	74,02 MPa	92,43 MPa
Biegefestigkeit (ASTM C-947)*	1 Tag	7 Tage	28 Tage
	9,65 MPa	13,10 MPa	14,76 MPa

Es sollten Versuchsmuster erstellt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt für den Verwendungszweck geeignet ist. Damit können Sie sich mit dem Produkt vertraut machen.

*Versuchsmuster mit der Basismischung ohne Verstärkung. Die Ergebnisse dürfen nicht für Design- oder Kontrollzwecke verwendet werden. Die Werte, die in der Praxis erzielt werden, hängen von der Mischung, der Qualitätskontrolle der Materialien, dem Fertigungsprozess und dem Aushärten ab.

C. Vorbereitung zum Mischen

Vor Beginn alle Inhaltsstoffe bereithalten. Vinyl- oder Nitrilhandschuhe und Schutzbrille tragen. Eine genaue Waage zum Abwiegen der Komponenten verwenden. Die Materialien bei Temperaturen zwischen 10°C und 32°C verarbeiten. Niedrigere Temperaturen verlangsamen die Reaktion und höhere Temperaturen beschleunigen sie. Die Temperatur der ECC-Mischung ist ebenfalls wichtig und beeinflusst das Ergebnis. Sobald die Temperatur der Mischung 21°C erreicht hat, wird die Reaktion

beschleunigt. Durch die Verwendung eines Laserthermometers kann die Temperatur der Mischung überwacht und bei ca. 15°C gehalten werden. Ersetzen Sie in warmer Umgebung 50% des Wassergewichtes durch Eis. Die ECC-Mischung hat eine Haltbarkeit von 1 Jahr nach dem Kauf bei trockener, feuchtigkeitsfreier Lagerung. Nach dem Öffnen sollte es so schnell wie möglich verbraucht werden.

D. Mischanweisungen

Sauberes Trinkwasser und saubere Mischbehälter verwenden. Zum Mischen einen tragbaren Mörtelmischer verwenden. Wenn Sie regelmäßig Mörtel mischen oder ein größeres Projekt haben, ist die Anschaffung eines Vertikal-mischers angebracht.

- (1) Dem Wasser die Farbpigmente hinzugeben und gut mischen.
- (2) 50% des Fließmittels zum Wasser gießen. Die trockenen Bestandteile langsam unter ständigem Rühren hinzufügen.
- (3) Der Mischung dann die PVA-Fasern hinzufügen. So lange mischen, bis eine homogene Masse entstanden ist.
- (4) Mit Fließmittel vermischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Bei der Verwendung von Acrylfasern:

Eine Überdosierung der Acrylfasern kann die Betonmischung leicht verklumpen. Einige Anwender finden, dass ein Hinzufügen der Fasern bereits in das Mischwasser eine optimale Verteilung gewährleistet. Andere ziehen es vor, die Fasern später im Mischprozess langsam in den Beton einzumischen. Es wird empfohlen, einige Versuche durchzuführen, um die beste Lösung für ein spezielles Mischungsdesign zu ermitteln.



MISCHREZEPTUREN FÜR ECC-MISCHUNG

	ECC MIX	Wasser	Fließmittel (WR)	Verstärkungen / Zuschlagstoffe
Andrücken (steif)	22,7 kg	4,26 kg	0 - 60 ml WR 420	42 g Acrylfasern AC50 130 g PVA RECS 15
Vergießen (weich)	22,7 kg	4,04 kg	60 - 140 ml WR 420	110 g PVA RECS 15 220 g PVA RECS 100
Fließfähig (flüssig)	22,7 kg	4,04 kg	140 - 150 ml WR 420 nach Bedarf	360 g PVA RECS 100

E. Vergusstechniken

Andrücktechnik – Die Mischung wird bei dieser Rezeptur sehr fest und kann an senkrechten Wänden und in Formen gedrückt werden, wobei eine schöne Oberfläche entsteht. Die Verarbeitung unterscheidet sich etwas von der Verarbeitung des CRAFTSMAN MIX™. Es sind aber wunderschön marmorierte Oberflächen mit außergewöhnlicher Haltbarkeit möglich. Mit der Zugabe von 0,5 %

Vergusstechnik – Diese Rezeptur hat eine weiche Konsistenz, die nicht ganz so flüssig wird wie die fließfähige Mischung, aber einfacher zu handhaben ist als die Mischung zum Andrücken. Sie ist ideal für das Vergießen und Verspachteln. Diese Mischung verwendet eine Kombination von 1 % PVA 100 und 0,5 % PVA 15, um eine breiartige

Fließtechnik – Diese Rezeptur erzeugt eine flüssige ECC-Mischung. Sie wird direkt in Formen gegossen und wird ohne große Anstrengung fest. Verwenden Sie bis

F. Aushärten

Um sicherzustellen, dass der Beton sein maximales Potenzial erreicht, halten Sie ihn während des Aushärtevorgangs warm und feucht. Die Umgebungstemperatur sollte bei mindestens 50°F (10°C) liegen. Eine Schicht aus feuchtem Filz oder Stoff gefolgt von einer Plastikfolie verhindert, dass die Feuchtigkeit entweicht. Das Ganze wird auch oft mit Decken oder einer Isolierschicht ab-

G. Polieren

Es kann nass oder trocken poliert werden. Wir empfehlen eine Nassbearbeitung, da die Oberfläche dann gemäß dem verwendeten Schleifpad gestaltet werden kann und die Gefahren für Ihre Gesundheit verringert werden. Um die Cremeschicht aufrechtzuerhalten, kann der Beton leicht mit Pads mit einer Körnung von 200 oder höher poliert

PVA 15 und 0,2% AC 50 Fasern ist eine Kontrastmarmorierung möglich. Die Mischung hält zusammen und durch die verschiedenen Farbpigmente, die separat aufgetragen wurden, entsteht eine neue Farbgebung. Bei der Mischung dieser Rezeptur ist Geduld gefragt. Werden die Fasern zu schnell hinzugefügt, kann die Mischung verklumpen.

Konsistenz zu erzeugen. Sie ist ideal für einfache zweidimensionale Formen, wie z. B. Arbeitsplatten. Viele interessante Effekte können mit dieser Rezeptur auf verschiedene Arten während des Vergießens erzielt werden. Sie wird oft in Verbindung mit der tonartigen Mischung verwendet.

zu 1,5% PVA 100-Fasern nur für eine flüssige und starke Mischung, die in fast jede Form auch mit komplizierten Details eingefüllt werden kann.

gedeckt, um die Wärme in der Matrice zu halten. Dies ist besonders bei gespachtelten Oberflächen wichtig, da Plastikfolien, die direkt auf dem Material platziert werden, Verfärbungen verursachen können. Je nach Bedingungen in der Werkstatt, Form nach 24 - 48 Stunden entfernen.

werden. Je größer die Körnung, umso mehr glänzt das Material. Um die Oberfläche (sog. „salt and pepper“-Finish) oder ein anderes Dekor zur Geltung zu bringen, beginnen Sie mit gröberen Schleifpads und verwenden dann immer feinere, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

H. Versiegelung

Beton ist von sich aus ein poröses Material und muss für verschiedene Umgebungen und Anwendungen versiegelt werden. Die Versiegelung wählen, die am besten zu den Anforderungen des fertigen Werkstücks oder den

Fähigkeiten der Person passt, die sie aufträgt. BUDDY RHODES™ bietet auf seiner Webseite eine Vielzahl von Versiegelungen an.

I. Sicherheit

VON KINDERN FERNHALTEN.

Hohe Staubbelastung beim Mischen vermeiden. Bei gefährlichen Grenzwerten eine zertifizierte Atemschutzmaske tragen. Für eine sichere Arbeitsumgebung werden Staubabsauganlagen empfohlen.

Beim Umgang mit dem Material Nitril- oder Vinylhandschuhe und Schutzbrille tragen. Die Sicherheitsanweisungen des Herstellers der Mischrüstung beachten. Die Informationen in diesem Merkblatt gelten als korrekt.

Es wird jedoch keine Haftung übernommen hinsichtlich der Genauigkeit der Daten und der Ergebnisse, die durch die Anwendung erzielt werden, und auch nicht dafür, dass eine solche Verwendung ein Patent verletzen könnte. Der/die Anwender(in) muss die Eignung des Produkts für die vorgesehene Verwendung selbst feststellen, trägt alle damit verbundenen Risiken und haftet auch dafür.



KAUPO[®]
CREATING EMOTIONS

» KAUPO Plankenhorn e.K.

Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen

Fon +49.74.24.95.842-3
Fax +49.74.24.95.842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de