

■ FREE FORM™ AIR FIRE SAFE

Schwerentflammbare Epoxid-Modelliermasse

A. Produktbeschreibung

FREE FORM™ AIR FIRE SAFE ist eine sehr leichte und schwerentflammbare Epoxidmasse (nach ASTM E-84, Class A) als Alternative zum beliebten regulären FREE FORM™ AIR. Es handelt sich um ein geruchs- und schrumpfungssarmes Material, das kostengünstig und einfach in der Handhabung ist. FREE FORM™ AIR FIRE SAFE wird von Hand in einem Volumenverhältnis von 1A : 1B angemischt, ist äußerst stabil und bietet ähnliche Eigenschaften wie ein PU-Blockmaterial. Ausgehärtetes FREE FORM™ AIR FIRE SAFE ist so leicht, dass es sogar auf Wasser schwimmt. Es kann geschliffen, gedreht, gebohrt, geschnitten und CNC-bearbeitet/gefräst werden. Es lässt sich mit beliebigen Farben bemalen. Zudem kann es mit unseren UVO™ oder IGNITE™ Pigmenten eingefärbt werden. Nach dem Anmischen kann FREE FORM™ AIR FIRE SAFE auch in eine Form gepresst werden, um eine leichtgewichtige, detaillierte Reproduktion herzustellen.

Es hält auf senkrechten Flächen und kann praktisch auf jeder Oberfläche angewendet werden, unter anderem auch auf Polystyrolschaum, zur Herstellung von schwerentflammbaren Kulissen und Requisiten in Themenparks sowie für den Skulpturenbau.

Epoxid-Laminiertechnik: Zur Herstellung von leichtgewichtigen Composite-Formteilen, kann FREE FORM™ AIR FIRE SAFE zwischen Schichten aus unserem EPOXAMITE™ bzw. EPOXACOAT™-Laminierharz und Glasfasergewebe, Karbon oder anderen Fasern eingebracht werden. Auf diese Weise ist es nicht mehr erforderlich, mehrfach zeit- und kostenaufwendige Laminierschichten aus flüssigem Epoxidharz aufzutragen.

Verwendung als leichtgewichtiger Klebstoff: FREE FORM™ AIR FIRE SAFE verbindet sich mit einer Vielzahl von Oberflächen, darunter auch Holz, Stein, vielen Kunststoffen und anderen Epoxidharzen.

» KAUPO Plankenhorn e.K.

Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D – 78549 Spaichingen

Fon +49.7424.95842-3

Fax +49.7424.95842-55

info@kaupo.de

www.kaupo.de

B. Technische Daten

	FREE FORM™ AIR FIRE SAFE
Mischung (nach Volumen)	1A:1B
Viskosität gemischt (mPas)	knetfähig
Spezifisches Gewicht (g/cm³)	0,8
Farbe	grau
Härte (Shore D)	73
Temperaturbeständigkeit (°C)	60

Angaben bei Raumtemperatur (23 °C) und nach 7 Tagen (max. physikalische Eigenschaften) gemäß den internationalen ASTM Standards gemessen. Genauere Informationen zu den Prüfnormen sind auf Anfrage erhältlich.

C. Verarbeitungszeit • Aushärtezeit

Dieses Material ist massensensitiv. Je mehr Material auf einmal angemischt wird, desto weniger Zeit bleibt für die Verarbeitung.

Verarbeitungstipp: Beim Anmischen einer großen Menge, die Masse mit einer Teigrolle flach ausrollen, um die Massenkonzentration zu reduzieren und die Topfzeit zu verlängern.

Die folgenden Daten dienen als Richtwerte:

(1) Stärke 4 cm – Topfzeit: ca. 30 Minuten, Handhabungsstabilität: 2,5 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.

(2) Stärke 1 cm – Topfzeit: ca. 60 Minuten, Handhabungsstabilität: 4 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.

(3) Stärke 3 mm – Topfzeit: ca. 2 Stunden, Handhabungsstabilität: 8 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.

D. Lagerung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Verschlussene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung der beiden Behälter verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials.

Restmengen so schnell wie möglich verbrauchen. Nach Materialentnahme die beiden Behälter sofort wieder verschließen. Wärmere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich.



KAUPO®
CREATING EMOTIONS

» **KAUPO Plankenhorn e.K.**
Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D – 78549 Spaichingen

Fon +49.74 24.95 842-3
Fax +49.74 24.95 842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de

E. Vorbereitung • Sicherheit • Trennmittelauftrag

Dieses Produkt wird von Hand angemischt. Beim Anmischen des Materials unbedingt Handschuhe tragen. Vinyl- oder Nitrilhandschuhe sind optimal. Das Tragen von Augenschutz und langärmeliger Bekleidung wird empfohlen. In gut belüfteter Umgebung mischen. Bei der regelmäßigen Verarbeitung von Epoxiden und beim Anmischen großer Mengen sollte eine geeignete Atemschutzmaske getragen werden (Bitte informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt über die Inhaltsstoffe).

Das Produkt ist selbsthaftend und verbindet sich mit den meisten Oberflächen. Für Anwendungen, bei denen keine Haftung erwünscht ist, ist das Auftragen eines Trennmittels wie z.B. SONITE WAX™ notwendig.

Da zwei Anwendungen niemals vollständig identisch sind, wird eine kleine Testanwendung empfohlen, um die Eignung des Materials für das jeweilige Projekt zu überprüfen.

F. Dosieren • Mischen • Auftragen • Laminieren

FREE FORM™ AIR FIRE SAFE besteht aus zwei Komponenten. Jeweils die gleiche (beispielsweise golfballgroße) Menge von Part A und Part B dosieren. Beide Komponenten intensiv verkneten, bis eine einheitliche Farbe entsteht, und anschließend schnell auf die Oberfläche des Werkzeugs oder der Form auftragen. Das vorherige feine besprühen der Oberflächen mit Wasser dient der Haftvermittlung und dem optimalen Anhaften dieser Epoxid-Modelliermasse. Dabei sollte jedoch ein Übernässen und Pfützenbildungen vermieden werden.

Beim Anmischen von FREE FORM™ AIR FIRE SAFE entsteht ein Teig, der bis zu einer Stärke von 4 cm aufgetragen werden kann. Frisches aufgetragenes Material haftet auf bereits ausgehärtetem. Um die unausgehärtete Masse während der Verarbeitung zu glätten kann Wasser oder Isopropylalkohol verwendet werden.

FREE FORM™ AIR FIRE SAFE kann in Kombination mit den Laminierharzen EPOXACOAT™ bzw. EPOXAMITE™ verwendet werden. Dadurch lassen sich stabile und leichte Composite-Werkzeuge oder Formen herstellen.

G. Verwendung als Modelliermaterial • Bemalen

FREE FORM™ AIR FIRE SAFE kann auf stützende Drahtarmaturen oder Polystyrolschaum (Styropor) aufgetragen und modelliert werden und bildet dabei eine harte, raue und schleifbare Oberfläche. Beim Auftrag auf EPS/

Styropor beträgt die maximale Schichtstärke 2 cm. Ausgehärtetes FREE FORM™ AIR FIRE SAFE kann direkt bemalt oder zunächst grundiert und anschließend mit Acryllacken bemalt werden.

H. Aushärtung • Wärmebeständigkeit • Material entfernen

Die entsprechenden Aushärtungszeiten bei Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Masse sind im Abschnitt C. nachzulesen. Das Material hat seine Endhärte erreicht, wenn es sich nicht mehr mit dem Fingernagel eindrücken lässt. Es kann dann trocken geschliffen werden. Beim Spanen oder Schleifen stets ein Atemschutzgerät tragen, um das Einatmen von Partikeln zu verhindern. Vollständig

ausgehärtetes Material mit einer Mindeststärke von 1,5 cm ist gegen Temperaturen bis zu 60 °C beständig. Um nicht ausgehärtetes FREE FORM™ AIR FIRE SAFE von Oberflächen zu entfernen, so viel Material wie möglich von Hand entfernen und die Rückstände mit Wasser und Seife reinigen. Als Option kann unser E-POX-EE KLE-ENER™ Handreiniger verwendet werden.

I. Sicherheitshinweise

Das **Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KauPo erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. **Vorsicht:** Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden. Kontakt mit Haut und Augen kann schwere Reizungen verursachen. Augen 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Von der Haut mit wasserlosem

Handreiniger, gefolgt von Seife und Wasser entfernen.

Wichtig: Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.