

## ■ MAKER PRO PAINT REDUCER™

Wasserbasierter Verdünner

### A. Produktbeschreibung

MAKER PRO PAINT REDUCER™ ist ein klares, wasserbasierter Verdünner für MAKER PRO PAINT™ Polyurethan-Acryllacke für verschiedene Zwecke. Die verdünnten Lackfarben lassen sich mit weniger Oberflächenspannung gleichmäßiger auftragen.

Insbesondere für Sprühanwendungen kann das zusätzliche Verdünnen von Vorteil sein. MAKER PRO PAINT REDUCER™ ist mit allen MAKER PRO PAINT™ Farben, Additiven und Klarlackbeschichtungen kompatibel.

### B. Lagerung • Arbeitsumgebung

**WICHTIG: Die Behälter und das Produkt unbedingt vor Frost und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!** Bei Raumtemperatur (ca. 20-23 °C) lagern und verwenden. Verschlossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung der Behälter verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen so schnell wie möglich ver-

brauchen. Nach der Entnahme die Behälter sofort wieder verschließen. Für die besten Ergebnisse sollte MAKER PRO PAINT™ bei Umgebungstemperaturen von 18-27 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 65% verarbeitet werden. Geringere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern den Trocknungsprozess, höhere Temperaturen und trockene Luft beschleunigen ihn.

### C. Anwendung

In gut belüfteter Umgebung verwenden. Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung wird unbedingt empfohlen.

- 10% MPP REDUCER™ nach Volumen zur Gesamtmenge der Farbe abmessen und beigeben.
- Gründlich vermischen, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.
- 10 Minuten Reaktionszeit abwarten, bevor die Farbe zum Einsatz kommt.
- Im Anschluss die Verdünnte Farbe auftragen.

**Hinweis:** Bereits verdünnte Farben sollten innerhalb von 24 Stunden aufgebraucht werden (nicht über längere Zeiträume aufbewahren). Der Verdünnungseffekt kann je nach Farbe variieren. Dickflüssigere MAKER PRO PAINT™ Farben (z.B. Titanium White) benötigen i.d.R. etwas mehr Zugabe an MPP REDUCER™.

Bei der Verwendung sehr feiner Düsen beim Sprühen (<1,3mm) ist zusätzlicher MPP REDUCER™ von Vorteil bzw. eventuell erforderlich.

Da jede Anwendung unterschiedliche Anforderungen aufweist, empfehlen wir eine kleine Testanwendung, um die ordentliche Anhaftung des verdünnten Lacks auf dem entsprechenden Substrat zu testen und die Eignung des Produkts für Ihr Projekt zu ermitteln.

### F. Sicherheitshinweise

Das **Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KAUPO erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden, ggf. Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt die Augen 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen. Falls Reizungen auftreten ärztliche Hilfe aufsuchen.

**Wichtig:** Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.

► KAUPO Plankenhorn e.K.

Kautschuk & Polyurethane  
Carl-Benz-Straße 4  
D-78549 Spaichingen

Fon +49.7424.95842-3  
Fax +49.7424.95842-55

info@kaupo.de  
www.kaupo.de